

Sigillante anaerobico per filettature metalliche

APPLICAZIONI:

- Funziona su tutti i fili metallici (tranne il rame)
- Sigilla tutti i fluidi e i gas (escluso l'ossigeno)

Resistenza meccanica media con PTFE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SISEAL 50	50 g
Codice:	SISEAL 100	100 g
	SISEAL 250	250 g
Natura e Colore	Resina anaerobica metacrilica - Blu opaco	
Peso specifico	1,06 g/ml	
punto d'infiammabilità	> 100 °	
Durata di conservazione	16 mesi a temperatura +5°C a +28°.	
Tempo di reazione	10-15 minuti	
Tempo di polimerizzazione funzionale	3-6 ore	
Tempo di polimerizzazione completo	12 - 24 ore	
Campo di temperatura	-50°C +150°C	



Serie: **SISEAL**

Elevata resistenza meccanica

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SISEAL S 50	50 g
Codice:	SISEAL S 100	100 g
Natura e Colore	Resina anaerobica metacrilica - Viola	
Peso specifico	1,07 g/ml	
punto d'infiammabilità	> 100 °C	
Durata di conservazione	16 mesi a temperatura +5°C a +28°.	
Tempo di reazione	10-15 minuti	
Tempo di polimerizzazione funzionale	3-6 ore	
Tempo di polimerizzazione completo	12 - 24 ore	
Campo di temperatura	-50°C +150°C	



Serie: **SISEAL S**

Elevata resistenza meccanica

CARATTERISTICHE TECNICHE

	TK GLUEGGEL0250	250 g
Codice	TK GLUEGGEL0500	500 g
	TK GLUEGGEL1000	1000 g
Colore	trasparente	
Viscosità	12000 mPa•s	
Densità	0,96 g/ml.	
Applicazione e temperatura di esercizio	Temperatura di esercizio -5°C ÷ +30°C	
Conservazione	24 mesi in luogo fresco e asciutto	
Tempo di polimerizzazione completo	24 ore	



Su richiesta disponibile il pulitore per PVC per la pulizia pre-incollaggio